

- **Test Numarası:** INNO2020H08
- **Test Tarihi:** 22.06.2020
- **Rapor Tarihi:** 22.06.2020
- **Numune Sahibi Firma:** Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş
- **Firma tarafından adlandırılmış olan numune adı:** ALBOND 9000 A2
- **Test Adı:** Sandviç Kor Malzemelerin Kayma Mukavemeti Değerinin Test Edilmesi
- **Test Hızı:** 0.5 mm/dk
- **Test Standardı:** ASTM C273

Numune	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
1	50.58	50.80
2	50.76	50.84
3	50.51	50.75
4	50.69	50.67

Numune	Kayma Mukavemeti (MPa)	Maksimum Yük (N)	Hasar Modu
1	3.85	9893.75	Core (çekirdek) kırılma
2	3.43	8868.75	Core (çekirdek) kırılma
3	3.24	8321.88	Core (çekirdek) kırılma
4	3.29	8475.00	Core (çekirdek) kırılma
Ortalama	3.45	8889.85	